



Datenblatt: Autoleder Spa

Spa ist strapazierfähiges und witterungsbeständiges Automobilleder in halben und kleinen Häuten mit einem wirtschaftlichen Preis.

Einsatzzweck	Auto, Motorrad, Boote
Sortiment	Standard
Stärke	1,1 - 1,3 mm
Farben	Farben lt. Musterkarte
Lieferung	ab Lager
Mindestbestellmenge	ab einer halben Haut
Fläche	halbe Häute 2 - 3 m ²
Rohware	südamerikanische Rindshäute
Gerbung	ökologisch gerechte Mineralgerbung
Färbung	im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen
Zurichtung	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichteinheit
PCP	entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.89
Umwelt/FCKW	Die Leder sind FCKW frei
Umwelt/ AZO-Farbstoffe	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung hergestellt.
Flammfestigkeit	Schwer entflammbar nach DIN 75200
Flächengewicht	850 ± 85g/m ²
Zugfestigkeit	900 N
Weiterreissfestigkeit	20 N
Stichausreissfestigkeit	50 N
Reibechtheit trocken	5
Reibechtheit nass	mind. 4
Fogging	3 mg
Flammfestigkeit DIN 75200	100 mm/min. max
Heisslichtechtheit	mind. 4
Dauerfaltverhalten (50000)	keine Veränderung
Verschleißverhalten (Taber, 200cycl. CS/kg)	keine Veränderung
Wärmebeständigkeit, 4h 120°	5
Reinigung	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden.

Lederhaus Stefan Giese & Bärbel Bruhm GbR, Hiberniastr. 6, 47167 Duisburg
Tel: +49 203 99494-6 , Fax: +49 203 99494-7