

**Datenblatt: Autoleder Spa**

---

Spa ist strapazierfähiges und witterungsbeständiges Automobileder in halben und kleinen Häuten zu einem wirtschaftlichen Preis.

---

<b>Einsatzzweck</b>	Auto, Motorrad, Boote
<b>Sortiment</b>	Standard
<b>Stärke</b>	1,1 - 1,3 mm
<b>Farbe</b>	Farben lt. Musterkarte
<b>Lieferung</b>	ab Lager
<b>Mindestbestellmenge</b>	1/2 Haut
<b>Fläche</b>	1/2 Häute 2 - 3 m <sup>2</sup>
<b>Rohware</b>	südamerikanische Rindshäute
<b>Gerbung</b>	ökologisch gerechte Mineralgerbung, aus europäischer Produktion
<b>Färbung</b>	im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen, (außer Farben weiß und sahne)
<b>Zurichtung</b>	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtehtheit
<b>PCP</b>	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989
<b>Umwelt/FCKW</b>	Die Leder sind FCKW frei.
<b>Umwelt / AZO-Farbstoffe</b>	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung hergestellt.
<b>Flammfestigkeit</b>	Schwer entflammbar nach FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC (<100mm/min)
<b>Flächengewicht nach DIN 53327 (EN ISO 2420)</b>	850 ± 85g/m <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit</b>	900 N
<b>Weiterreisskraft nach DIN 53329/B (EN ISO 3377)</b>	20 N
<b>Stichausreissfestigkeit nach DIN 53331</b>	50 N
<b>Reibechtheit</b>	5
<b>Reibechtheit nass (EN ISO 11640)</b>	min. 4
<b>Fogging</b>	3 mg
<b>Heisslichtechtheit nach DIN 75202 (EN ISO 105-B06)</b>	min. 4
<b>Dauerfaltverhalten (50000)</b>	keine Veränderung
<b>Verschleißverhalten (Taber, 200cycl. CS/kg)</b>	keine Veränderung
<b>Wärmebeständigkeit 4h 120°</b>	5
<b>Reinigung</b>	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden.